

Ficha Técnica

premier
COATINGS LTD

Prembond Mastic

Mastique a Base Petrolato

Descrição

Prembond Mastic é um mastique moldável aplicado a frio, contendo grãos de polímeros e aditivos para controle de alastramento. Possui baixa densidade proporcionando preenchimento de grandes volumes sem adicionar peso ao equipamento.

Usos

O mastique é usado para fornecer nivelamento para superfícies irregulares como flanges, juntas e válvulas. É aplicado antes da utilização da fita e geralmente usado em conjunto com os primers.

Características

- Mínimo tratamento de superfícies (St2 ou St3);
- Não endurece em climas frios;
- Adere em metais, PVC, polietileno e concreto;
- Não contém solventes;
- Fácil aplicação em temperaturas baixas e tropicais;
- Excelentes propriedades de selagem e modelagem;

Aplicação

Preparar a superfície removendo as partículas soltas, ferrugem e impurezas de acordo com o padrão St2 ou St3. Hidrojateamento com pressão entre 3000 e 7000 psi também pode ser utilizado. Aplicar uma película fina e uniforme do primer apropriado para o tipo de superfície. Moldar o mastique em torno do acessório de forma a nivelar as superfícies irregulares, para que ocorra uma perfeita aplicação da fita anticorrosiva.

TUBOLIT

Prembond Mastic

PROPRIEDADES	RESULTADOS
Teor de sólidos	100%
Peso específico	0,605 g/cm ³
Ponto de fulgor	185 °C
Temperatura máxima de serviço	60 °C
Embalagem	Caixa contendo 6 blocos de 1,75 kg
Dimensões do bloco	38mm x 177mm x 356mm

QUANTIDADE ESTIMADA		
Diâmetro da Tubulação Pol.	Junta com Flange Kg	Válvula com Flanges e acoplamento Kg
4	1,47	4,42
6	1,93	5,78
8	2,49	7,48
10	3,18	9,53
12	3,86	11,57
14	4,31	12,93
16	4,76	14,29
18	5,44	16,33
20	5,9	17,69
24	7,26	21,77
30	8,62	25,86



TUBOLIT

REPRESENTANTE PARA O BRASIL:

Rua Elói Mendes, 150 - Prainha - Duque de Caxias / RJ - 25010-550
Tel/fax: 55 - 21 - 2671 0163 - premier@tubolit.com.br - www.tubolit.com.br

As informações contidas nesta ficha técnica devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. O rendimento do produto mencionado trata-se de um rendimento teórico calculado, não constando perdas referentes à aplicação, perda no equipamento, e etc. A Tubolit e a Premier Coatings Ltd não assumem qualquer responsabilidade por rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produto, que pode ser obtida com nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.